




# SiSiB<sup>®</sup> PC7600 硅烷交联剂

- 1 -

## 化学名称

苯基三丁酮肟基硅烷

## 结构式



## 产品简介

SiSiB<sup>®</sup> PC7600 是无色或淡黄色透明液体，具有特殊气味(MEKO)。本品易水解并释放出丁酮肟。

## 典型物性

|          |  |
|----------|--|
| CAS 号    | 34036-80-1   |
| EINECS 号 | 433-360-6  |
| 分子式      | C <sub>18</sub> H <sub>29</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> Si |
| 分子量      | 363.53   |
| 沸点       | 63°C [3mmHg]   |
| 闪点       | 61°C   |
| 外观       | 无色或淡黄色透明液体   |
| 密度       | 0.990-1.000 g/cm <sup>3</sup>                                    |
| 折光率      | 1.4945-1.4955  |
| 含量       | 95%  |

## 产品应用

本品可用作单组份中性固化硅酮密封胶的交联剂。既可以单独使用，也可以与其它肟基硅烷混合使用，以提供期望的特性（如固化速率、粘结性等）。



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com





添加了本品的密封剂具有更高的撕裂强度和更好的耐热性。

## 包装和储存

本品标准包装为 200Kg 铁桶和 950Kg IBC 桶。

25°C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为一年，过期产品经化验合格后方可使用。

## 产品安全信息

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

